PermaCreto

Concreto sellador multiusos

INDICACIONES DE APLICACIÓN	1. Retirar acabado y abrir grietas presentes para mejor penetración del producto. Aplicar sobre la parte más profunda del muro, no sobre los acabados o aplanados posteriores. 2. Barrer y limpiar la superficie para eliminar sedimentos. 3. Humedecer la superficie de forma abundante para un mejor anclaje. 4. Aplicar el producto en la presentación adecuada: **Pasta (300 ml. de agua por Kg.), Semi-pasta (600 ml de agua por Kg.) o Líquida (1 lt. de agua por Kg.)** Esparcir el producto con llana, cuchara o flota en presentación de pasta; o con escoba en presentación líquida. 5. Dejar secar al menos 2 horas para aplicar otro acabado o al menos 24 horas cuando está en constante contacto con el agua.
PRECAUCIONES DE USO	Utilizar guantes de látex al manejar el producto. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto o ingesta, lavar con agua abundante. No se deje al alcance de los niños. Proteja el envase de la humedad.
ESPESORES RECOMENDADO	3 mm. para aplicación en forma de pasta. 5 mm. para superficies en constante contacto con el agua. 0.5 mm. para aplicación en forma líquida, aplicar por lo menos 2 manos.
RENDIMIENTO APROXIMADO	El rendimiento del producto puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie. Se recomiendo aplanar con mortero y arena la superficie a reparar para mejorar el rendimiento del producto. El rendimiento aproximado en forma de pasta sobre superficie regular es de 2 kg por m^2 y en forma líquida sobre superficie regular es de 1 kg por m^2 a una mano.
LIMITACIONES DEL PRODUCTO	No aplicar sobre superficies distintas a concreto o cemento. El movimiento de superficies plásticas o metálicas debido a la compresión o tensión ocasionadas por el calor podría afecta la adherencia. No preparar material que no se pueda aplicar en los siguientes 20 minutos. En caso de ser necesario, vuelva a revolver el material sin agregar más agua. Al agregar el agua se debe revolver hasta lograr una consistencia uniforme libre de grumos para cualquier presentación. En caso de utilizar presentación líquida y no usarlo durante 20 minutos, vuelva a revolver sin agregar más agua.
MATERIALES PARA APLICACIÓN	Cubeta o recipiente para mezclar, llana, flota o cuchara para aplicar. Escoba para aplicar en forma líquida y para barrer superficie. Cincel y mazo para abrir grietas en caso de ser necesario.
GARANTÍA	El fabricante se limitará a reponer el material en cuestión si el departamento técnico de la empresa determina que el defecto es imputable al producto. La empresa no se hace responsable por gastos o daños que surjan por un uso distinto al descrito en la ficha técnica o en el envase.

Importante: El fabricante declara que el producto que ampara este documento cumple con las especificaciones técnicas descritas. Cualquier variación en el proceso descrito en las instrucciones y recomendaciones de uso es responsabilidad de quien lo utiliza. Para cualquier duda o aclaración póngase en contacto por los medios de contacto oficiales disponibles en www.pegato.com

PegaTO